

## **Instructions de pose des transferts DTF (pelage à chaud)**

### **Infos techniques de pose sur coton :**

Température de la presse : **140°C / 150°C**  
Temps de presse : **15 s**  
Pression de la presse : **4 à 5 bar**  
Pelage : **attendre 10s à 15s (pelage à chaud)**

### **Infos techniques de pose sur polyester :**

Température de la presse : **120°C**  
Temps de presse : **12 s**  
Pression de la presse : **4 à 5 bar**  
Pelage : **attendre 10s à 15s (pelage à chaud)**

## **Instructions d'entretien de vos textiles personnalisés**

**1 : Lavage sur l'envers :** Les textiles doivent impérativement être retournés pour protéger vos vêtements contre la décoloration et pour préserver les motifs.

**2 : Température de lavage 30°C maxi :** Le lavage à froid évite la déformation des textiles et préserve les couleurs.

**3 : Séchage à l'air libre :** Pas de passage au sèche-linge.

**4 : Repassage sur l'envers :** Il est préférable de laisser les textiles retournés pour éviter que la chaleur du fer ne détériore les motifs.

**Attention :** le non respect des conditions de lavages, de séchages et de repassages entraînent les détériorations précoces des textiles personnalisés.

**A7** (Surface utile 75mm x 105mm)

**A6** (Surface utile 105mm x 148mm)

**A5** (Surface utile 148mm x 210mm)





**A2**

**(Surface utile 420mm x 560mm)**